



טיח צמנטי לממ"ד

שימושים עיקריים

- מתאים ליישור קירות ותקרות פנים בממ"ד.
- מתאים כשכבת ייסוד ושכבת מגן לטיח תרמי בממ"ד.
- מתאים ליישום על גבי תשתיות בטון.
- מתאים ליישום ידני או במכונת טיח.
- מתאים ליישום בעובי 5 - 25 מ"מ.

תקנים

- בעל תו תקן ישראלי 1414.
- בעל תו ירוק 14020.
- עומד בדרישות תקן ישראלי 5075, 1920.
- עומד בדרישות פיקוד העורף.



נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית: כ-16 ק"ג למ"ר בעובי 1 ס"מ.
- משקל מרחבי: כ-1.6 ק"ג / ליטר.
- חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ-0.5 מגב"ס.
- חוזק בלחיצה לאחר 28 יום: גדול מ-5 מגב"ס.
- חוזק בכפיפה לאחר 28 יום: גדול מ-1.2 מגב"ס.
- הצטמקות מרוסנת ללא הופעת סדקים בטבעות.
- משך שמישות לעבודה: כ-120 דקות.

הרכב

צמנט, אגרגטים מדורגים ומוספים מיוחדים.

גוון

אפור.

גודל אריזה

שק 25 ק"ג / 64 שקים במשטח.
שק 40 ק"ג / 50 שקים במשטח.

אחסון

יש לדאוג לתנאי אחסנה נאותים, ולאחסן במקום מוצל ויבש. עד 9 חודשים מתאריך הייצור המוטבע על השק כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית





הוראות הכנה ושימוש

הכנת התשתית

- יש להמתין 28 ימים מסיום עבודת היציקה.
- התשתית המיועדת ליישום תהיה נקיה מחלקי בטון רופפים אבק, לכלוך, שומנים ומכל גורם העלול להפריע להדבקה טובה.
- יש לשטוף את הקיר בלחץ מים 24 שעות לפני היישום.

הכנת הטיח באופן ידני

- יש לרוקן את כל תכולת השק לכלי המכיל מים נקיים (4.5-5.5 ליטר מים לשק 25 ק"ג, 7.5-8.5 ליטר מים לשק 40 ק"ג).
- יש לערבב במערבל מכאני כ-2 דקות עד לקבלת תערובת אחידה הומוגנית ונקיה מגושים.
- יש להמתין מספר דקות ולערבל בשנית.

הכנת הטיח במכונה

- יש לוודא כי תא המילוי במכונה נקי משאריות של טיח מסוג אחר במיוחד משאריות טיח גבס.
- יש לרוקן את כל תכולת השק לתוך תא המילוי של המכונה.
- יש לכוון את כמות המים הנדרשת במד המים המותקן במכונה, עד לקבלת תערובת הומוגנית וללא גושים.

הנחיות כלליות ואזהרות

- יישום המוצרים יבוצע בהתאם לתקן ולמפרט הביצוע.
- התערובת מוכנה לשימוש, בתוספת מים בלבד ובהתאם להנחיות הכנת הטיח. אין להוסיף לתערובת המוצר חומרים נוספים, לרבות גבס.
- אין להוסיף מים לתערובת של טיח שהחל להתקשות.
- זמן העבדות והייבוש עשויים להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה והטמפרטורה.
- טמפרטורת יישום: 5°C - 35°C.
- טמפרטורת המים המוספים לא תעלה על 35°C.
- יש להגן על העור והעיניים. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיידית במים זורמים.

אחריות

ודרישות מתכנן הקשורים ליישום המוצר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הנתונים וההמלצות, מבלי למסור כל הודעה מוקדמת, ועל המשתמש במוצר לוודא כי הינו פועל על פי ההמלצות העדכניות ביותר לשימוש במוצר זה.

כל המידע המופיע על גבי דף המוצר, האריזה ו/או באתר החברה לעניין מוצר זה הינו בגדר המלצה בלבד על סמך הידע הנצבר במהלך השנים והוא אינו בא להחליף את אחריות המשתמש לשימוש במוצר זה, לרבות ייעוץ או תכנון ספציפי שנדרש לצורך השימוש בו ו/או בדיקות התאמה לצרכים ולמטרות השימוש בו. בכל מקרה ועניין, אחריותה של החברה תהא מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד. התוצאות המתקבלות משימוש במוצר עלולות להשתנות נוכח שיטות יישום של המשתמש במוצר ועל כן חובה על המשתמש לקיים תהליכי תכנון כלל המערכת, בדיקה ובקרה בתהליך לשם השגת התוצאה הרצויה. כמו כן, חובה על המשתמש לוודא את התאמת המוצר למוצרים ו/או חומרים אחרים עמם בא המוצר במגע וכן וידוא יישום בהתאם להוראות התקנים, החוקים

