




שכבת מגן לטיח תרמי

שימושים עיקריים

- מיועד ליישום על גבי טיח תרמי על כל סוגי שכבת מגן ושכבה מיישורת.
- מתאים לשימוש בבתי מגורים, מבני תעשיה, מבני ציבור ועוד.
- מתאים לשימוש ידני או במכונת טיח.
- מתאים ליישום בעובי 10 - 5 מ"מ.

תקנים

- בעל תו תקן ישראלי 1414.
- בעל תו ירוק 14020.



נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית: כ-15 ק"ג למ"ר בעובי 1 ס"מ.
- משקל מרחבי: כ-1.5 ק"ג/ליטר.
- חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ-0.3 מגפ"ס.
- חוזק בלחיצה לאחר 28 יום: 1.5-5 מגפ"ס.
- הצטמקות מרוסנת: ללא הופעת סדקים בטבעות.
- מקדם ספיגה: קטן מ-0.4 ק"ג למ"ר לחצי דקה.
- התנגדות למעבר אדי מים: קטן שווה ל-15 מ'.
- משך שמישות לעבודה: כ-120 דקות.

הרכב

צמנט, אגרגטים מדורגים ומוספים מיוחדים.

גודל אריזה

שק 25 ק"ג / 64 שקים במשטח.
שק 40 ק"ג / 50 שקים במשטח.


גוון

אפור.

אחסון

יש לדאוג לתנאי אחסנה נאותים, ולאחסן במקום מוצל ויבש. עד 9 חודשים מתאריך הייצור המוטבע על השק כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית





הוראות הכנה ושימוש

הכנת הטיח באופן ידני

- יש לרוקן את כל תכולת השק לכלי המכיל מים נקיים (4.5-5.5 ליטר מים לשק 25 ק"ג, 7.5-8.5 ליטר מים לשק 40 ק"ג).
- יש לערבל במערבל מכאני כ-2 דקות עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים.
- יש להמתין מספר דקות ולערבל בשנית.

הכנת הטיח במכונה

- יש לוודא כי תא המילוי במכונה נקי משאריות של טיח מסוג אחר ובמיוחד טיח גבס.
- יש לרוקן את כל תכולת השק לתוך תא המילוי של המכונה.
- יש לכוון את כמות המים הנדרשת במד המים המותקן במכונה, עד לקבלת תערובת הומוגנית וללא גושים.

- יש להתיז את הטיח כאשר פיית אקדח ההתזה במרחק של 15 - 10 ס"מ מהתשתית.

יישום

- יש למרוח שכבה דקה של טיח CP 704 ע"ג הטיח התרמי, תוך הידוק אל הקיר לכיסוי אחיד ומלא.
- מיד לאחר ההידוק יש להוסיף את כמות החומר הנדרשת.
- יש ליישר בעזרת סרגל מתכת ארוך (סרגל h) ומרית פלדה (מאלג').
- לפני ייבוש סופי יש לגרד את הטיח בעזרת סרגל גירוד.
- עובי שכבת הטיח 5-10 מ"מ.

אשפיה

- יש להתחיל באשפיה (הרטבת פני השטח) למחרת ביצוע העבודה, לפחות פעם ביום למשך שלושה ימים.
- בימי חסמין יש לבצע אשפיה כבר בסוף יום הביצוע.

הנחיות כלליות ואזהרות

- יישום המוצרים יבוצע בהתאם לתקן ולמפרט הביצוע.
- התערובת מוכנה לשימוש, בתוספת מים בלבד ובהתאם להנחיות הכנת הטיח. אין להוסיף לתערובת המוצר חומרים נוספים, לרבות גבס.
- אין להוסיף מים לתערובת של טיח שהחל להתקשות.
- אין ליישם טיח צמנטי ברוח חזקה וגשם (אם מיושם חיצוני).
- זמן העבדות והייבוש עשויים להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה והטמפרטורה.
- טמפרטורת יישום: 5°C - 35°C.
- טמפרטורת המים המוספים לא תעלה על 35°C.
- יש להגן על העור והעיניים. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיידית במים זורמים.

אחריות

ודרישות מתכנן הקשורים ליישום המוצר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הנתונים וההמלצות, מבלי למסור כל הודעה מוקדמת, ועל המשתמש במוצר לוודא כי הינו פועל על פי ההמלצות העדכניות ביותר לשימוש במוצר זה.

כל המידע המופיע על גבי דף המוצר, האריזה ו/או באתר החברה לעניין מוצר זה הינו בגדר המלצה בלבד על סמך הידע הנצבר במהלך השנים והוא אינו בא להחליף את אחריות המשתמש לשימוש במוצר זה, לרבות ייעוץ או תכנון ספציפי שנדרש לצורך השימוש בו ו/או בדיקות התאמה לצרכים ולמטרות השימוש בו. בכל מקרה ועניין, אחריותה של החברה תהא מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד. התוצאות המתקבלות משימוש שבמוצר עלולות להשתנות נוכח שיטות יישום של המשתמש במוצר ועל כן חובה על המשתמש לקיים תהליכי תכנון כלל המערכת, בדיקה ובקרה בתהליך לשם השגת התוצאה הרצויה. כמו כן, חובה על המשתמש לוודא את התאמת המוצר למוצרים ו/או חומרים אחרים עמם בא המוצר במגע וכן וידוא יישום בהתאם להוראות התקנים, החוקים

