

דבק גאופולימרי לאריחים בעלי ספיגות גבוהה

סוג: C1TS1

שימושים עיקריים

- מתאים במיוחד להדבקה ע"ג תשתיות גבס.
- מתאים להדבקות פורצלן, קרמיקה (בספיגות מעל 10%) פסיפס,
- חרסינה ועוד.
- מתאים להדבקה על קירות.
- מתאים לשימוש פנימי בלבד.
- מתאים להדבקה בעובי 3-10 מ"מ.

תקנים

- בעל תו תקן ישראלי 4004.
- בעל תו ירוק 14020.
- עומד בדרישות תו תקן ישראלי 1555.



נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית: כ-1.1 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ.
- משקל מרחבי: כ-1.1 ק"ג/ליטר.
- משך הזמן החופשי: 20 דקות.
- חוזק הידבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ-0.5 מגב"ס.
- חוזק הדבקות לאחר טבילה במים: גדול מ-0.5 מגב"ס.
- חוזק הדבקות לאחר בליה בתנור: גדול מ-0.5 מגב"ס.
- עיווי רוחבי (גמישות): גדול מ-2.5 מ"מ.
- משך שמישות לעבודה: כ-90 דקות.

הרכב

חומרי מליטה הידרוליים, חומרי מליטה אווירים חולות מובחרים, גאופולימר ומוספים מיוחדים.

גודל אריזה

שק 20 ק"ג / 80 שקים במשטח.


גוון

לבן

אחסון

יש לדאוג לתנאי אחסנה נאותים, ולאחסן במקום מוצל ויבש. עד 9 חודשים מתאריך הייצור המוטבע על השק כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית.





הוראות הכנה ושימוש

תשתיות להדבקה

בלוקי גבס ירוק, לוחות גבס, קירות בטון, בלוק בטון, בלוק פומיס, בלוק תאי מיוצר באוטקלב (מטויח), הרבצה צמנטית, טיח צמנטי.

הכנת התשתית

- יש לנקות היטב את התשתית מאבק, לכלוך, שומנים, צבע ומכל גורם העלול להפריע להדבקה טובה.
- יש לוודא שהרקע מסוגל לשאת את הדבק והאריחים.

הכנת הדבק

- יש לערבל שק דבק 20 ק"ג עם 5-6 ליטר מים נקיים.
- יש לערבל כ-2 דקות בעזרת מערבל מכני (במהירות 400 סל"ד) עד קבלת תערובת אחידה ללא גושים. יש להמתין 5 דקות ולערבל בשנית.

יישום

- יש למרוח שכבה דקה של דבק בעזרת מרית חלקה (מאלג') על התשתית. מיד לאחר מכן, יש למרוח שכבה נוספת על השכבה הראשונה בעזרת מרית משוננת (מאלג'), בזווית של 45 מעלות כלפי התשתית.
- יש למרוח את גב האריח בשכבה דקה של דבק באמצעות מרית חלקה (מאלג'), בשכבה אחידה ומלאה.
- יש להצמיד את האריח תוך כדי טלטול, לתשתית בשיטת "רטוב על רטוב", ולהדק בעזרת פטיש גומי.
- שטח הכיסוי יהיה לפחות 85% מגב האריח.
- יש לוודא זאת אחת לעשרה אריחים ע"י שליפת האריח שרק הונח.
- יש להשאיר פוגות (מישקים) פתוחות בהתאם לדרישת התקן, עד לייבוש מלא של הדבק.

הנחיות כלליות ואזהרות

- יישום המוצרים יבוצע בהתאם לתקן ולמפרט הביצוע.
- אין לערבב את המוצר עם חומרים המכילים גבס או צמנט.**
- הדבקה על גבי טיח גבס יש להתייעץ עם המחלקה הטכנית.
- הדבקת האריחים תיעשה על הדבק המסורק כל עוד לא התייבש ולא נוצר קרום.
- חובה למרוח את גב האריח להידבקות טובה יותר.
- אין להוסיף מים לתערובת כאשר החומר החל להתייבש.
- הדבקת האריחים תיעשה ע"פ תקן 1555 של מכון התקנים הישראלי.
- טמפרטורת יישום: 5°C - 35°C.
- טמפרטורת המים המוספים לא תעלה על 35°C.
- יש להגן על העור והעניים. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיידית במים זורמים.

אחריות

להוראות התקנים, החוקים ודרישות מתכנן הקשורים ליישום המוצר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הנתונים וההמלצות, מבלי למסור כל הודעה מוקדמת, ועל המשתמש במוצר לוודא כי הינו פועל על פי ההמלצות העדכניות ביותר לשימוש במוצר זה.

כל המידע המופיע על גבי דף המוצר, האריזה ו/או באתר החברה לעניין מוצר זה הינו בגדר המלצה בלבד על סמך הידע הנצבר במהלך השנים והוא אינו בא להחליף את אחריות המשתמש לשימוש במוצר זה, לרבות ייעוץ או תכנון ספציפי שנדרש לצורך השימוש בו ו/או בדיקות התאמה לצרכים ולמטרות השימוש בו. בכל מקרה ועניין, אחריותה של החברה תהא מוגבלת לטיב ולאיוכות החומרים בלבד. התוצאות המתקבלות משימוש במוצר עלולות להשתנות נוכח שיטות יישום של המשתמש במוצר ועל כן חובה על המשתמש לקיים תהליכי תכנון כלל המערכת, בדיקה ובקרה בתהליך לשם השגת התוצאה הרצויה. כמו כן, חובה על המשתמש לוודא את התאמת המוצר למוצרים ו/או חומרים אחרים עמם בא המוצר במגע וכן וידוא יישום בהתאם

