


CA502



סוג: C2T

דבק צמנטי לאריחים

שימושים עיקריים

- מתאים להדבקה על קירות ורצפות.
- מתאים לשימוש חיצוני ופנימי.
- מתאים להדבקה בעובי 10-3 מ"מ.

- מתאים להדבקת פורצלן, קרמיקה (בسفיגות עד 10%), פסיפס, חרסינה ועוד.

תקנים



• בעל תוו תקן ישראלי 4004.

• בעל תוו יירוק 14020.

• עומד בדרישות תוו תקן ישראלי 1555.

נתוניים טכניים

- חזק הדבקות לאחר טבילה במים: גודל מ-1 מגפ"ס.
- חזק הדבקות לאחר בליה בתנור: גודל-מ-1 מגפ"ס.
- משך שימוש לעובודה: כ-120 דקות.

- תצורת אופיינית: כ-1.4 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ.
- משקל מריחבי: כ- 1.4 ק"ג/ליטר.
- משך הזמן החופשי: 20 דקות.
- חזק הידבקות במתיחה לאחר 28 ימים: גודל מ-1 מגפ"ס.

הרכב

צמנט לבן, חולות מובחרים, פולימרים ומוספים מיוחדים.

גודל אריזה

שקל 20 ק"ג / 80 שקים במשטח.


גודל

לבן


אחסון

יש לדאוג לתנאי אחסון נאותים, לאחסן במקום מוצל ויבש. עד 9 חודשים מתאריך הייצור המומלע על השק כשהוא מאוחסן באrizתו המקורי.





CA502



הוראות הכנה ושימוש

שימוש

- יש למרוח שכבה דקה של דבק בעזרת מרית חלקה (مالג') על התשתית. מיד לאחר מכן, יש למרוח שכבה נוספת על השכבה הראשונה בעזרת מרית משוננת (مالג'), בזווית של 45 מעלות כלפי התשתית.
- יש למרוח את גב האրיח בשכבה דקה של דבק באמצעות מרית חלקה (مالג'), בשכבה אחת ומלאה.
- יש להציג את האריח תוך כדי טلطול, לתשתיות בשיטות "רטוב על רטוב", ולהדק בעזרת פטיש גומי.
- שטח הכספי יהיה לפחות 85% מגב האריח. יש לוודא זאת אחת לעשרה אריחים ע"י שילמת האריח שrank הונח.
- יש להאריך פוגות (משיקים) בתוחות בהתאם לדרישת התקן, עד ליבוש מלא של הדבק.

תשתיות להדבקה

קירות בטון, בלוק בטון, בלוק פומיס, בלוק תאוי מיוצר באוטקלב (מטויח), הרבצה צמניטית, טיח צמנטי.

הכנות התשתיות

- יש לנוקות היטב את התשתיות מחלקה בטון וטיח רופפים, אבן, לכלה, שומנים, צבע ומכל גורם העולול להפריע להדבקה טובה.
- יש לוודא שהרבקע מסוגל לשאת את כל שכבות הטיח, הדבק והאריחים עצם.

הכנות הדבק

- יש לערבב שק דבק 20 ק"ג עם 5.5-6.5 ליטר מים נקיים.
- יש לערבב כ-2 דקומות בעזרת מערבב מכני (במהירות 400 סל"ד) עד קבלת תערובת אחידה ללא גושים. יש להמתין 5 דקות ולבשל בשניות.

הנחיות כלליות ואזהרות

- בהדבקה על גבי ריצוף קיים, יש להתייעץ עם המחלקה הטכנית.
- זמן העבודה והיבוש עשויים להשנות בהתאם לתנאי הסביבה והטמפרטורה.
- הבדיקה האריחים תיעשה ע"פ התקן 1555 של מכון התקנים הישראלי.
- טמפרטורת יישום: $35^{\circ}\text{C} - 3^{\circ}\text{C}$.
- טמפרטורת המים המוסףים לא תעלה על 35°C .
- יש להגן על העור והעיניות. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיידית במים זורמים.

- שימוש המוצרים יבוצע בהתאם לתקן ולמפורט הביצוע.
- התערובת מוכנה לשימוש, בתוספת מים בלבד ובהתאם להנחיות הנקודות הדבק. אין להוסיף לתערובת המוצר חומרים נוספים.
- אין לערבב את המוצר עם גבס או מוצרי המיכלים גבס.
- אין להוסיף מים לתערובת כאשר החומר החל להתיבש.
- הבדיקה האריחים תיעשה על הדבק המשורך כל עוד לא התיבש ולא נוצר קרום.
- יש להקפיד לא ללכט על הריצוף לפחות 24 שעות או להזיז דברים כבדים כשבועיים לאחר העבודה.

אחריות

אחרים עם בא המוצר ברגעו וכן ידוע שימוש בהתאם להוראות התקנים, החוקים ודרישות מתכנן הקשורים לישום המוצר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הנתונים והמלצות, מבלי למסור כל הודעה מוקדמת, ועל המשתמש במוצר לוודא כי הינו פועל על פי המלצות העדכניות ביותר לשימוש במוצר זה.



כל המידע המופיע על גבי דף המוצר, הארזה / או באutor החברה לעניין מוצר זה הינו בגדר המלצה בלבד על שמי הדעת הנცבר במהלך השנים והוא אינו בא להחלין את אחריות המשמש המשמש במוצר זה, לרבות ייעוץ או תכנון ספציפי שנדרש לצורך השימוש בו / או בבדיקות התאימה לצרכים ולמטרות השימוש בו. בכל מקרה וענין, אחריותה של החברה תהא מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד. התוצאות המתקבלות משימוש במוצר עלולות להשנות noch שיטות יישום של המשתמש במוצר ועל כן כחובה על המשתמש למשתמש לקיים תהליכי תכנון כל המערכת, בדיקה ובקרה בתהליך לשם השגת התוצאה הרצויה. כמו כן, כחובה על המשתמש לוודא את התאמת המוצר למוצרים ו/או חומרים