


CA506



סוג: C2TES1

דבק צמנטי לאריחים גמיש

שימושים עיקריים

- מתאים להדבקה אבן טבעית, שיש, בורצלו, קרמיקה (בسفיגות עד 10%), כורכרית, פסיפס, חרסינה ועוד.
- מתאים להדבקה בעובי 10-3 מ"מ.
- מתאים להדבקת אבן טבעית, שיש, בורצלו, קרמיקה (בسفיגות עד 10%), כורכרית, פסיפס, חרסינה ועוד.

תקנים

- בעל תוו תקן ישראלי 4004.
- בעל תוו יירוק 14020.
- עומד בדרישות תוו תקן ישראלי 1555 לחיפוי וריצוף ותוו תקן ישראלי 1872 לחיפוי אבן.



נתוניים טכניים

- חזק הדבקות לאחר טבילה במים: גודל מ-1 מגב"ס.
- חזק הדבקות לאחר בליה בתנור: גודל מ-1 מגב"ס.
- עיווי רוחבי (גמישות): גודל מ- 2.5 מ"מ.
- משך שימוש לעובודה: כ-120 דקות.

- תצורך אופיינית: C-1.4 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ.
- משקל מרחב: C-1.4 ק"ג/ליטר.
- משך הזמן החופשי: 30 דקות.
- חזק הידבקות במתיחה לאחר 28 ימים: גודל מ-1 מגב"ס.



הרכב

צמנט לבן, חולות מובחרים, פולימרים ומוספים מיוחדים.

גודל אריזה


שקל 25 ק"ג / 64 שקים במשטח.

גובה


לבן

אחסון

יש לדאוג לתנאי אחסון נאותים, ולאחסן במקום מוצל ויבש. עד 9 חודשים מתאריך הייצור המוטבע על השק כשהוא מאוחסן באrizתו המקורי.



CA506



הוראות הכנה ושימוש

שימוש

- יש למרוח שכבה דקה של דבק בעזרת מרית חלקה (مالג') על התשתית. מיד לאחר מכן, יש למרוח שכבה נוספת על השכבה הראשונה בעזרת מרית משוננת (مالג'), בזווית של 45 מעלות כלפי התשתית.
- יש למרוח את גב האրיח בשכבה דקה של דבק באמצעות מרית חלקה (مالג'), בשכבה אחידה ומלאה.
- יש להציג את האריח תוך כדי טטולו, לתשתית בשיטת "רטוב על רטוב", ולהדק בעזרת פתיש גומי.
- שטח הכספי יהיה לפחות 85% מגב האריח. יש לוודא זאת אחת לעשרה אריחים ע"ז שליפת האריח שrank הונח.
- יש להאריך פוגות (מישקים) פתוחות בהתאם לדרישת התקן, עד ליבוש מלא של הדבק.

תשתיות להדבקה

קירות בטון, בלוק בטון, בלוק פומיס, בלוק תאיל מיצר באוטקלב (מטוח), הרבצה צמניטית, טיח צמניטי, מדחה מתפלסת ועוד.

הכנות התשתיית

- יש לנוקות הייבט את התשתית מחלקי בטון וטיח רופפים, אבק, לכלוך, שומנים, צבע ומכל גורם העולם להפריע להדבקה טוביה.
- יש לוודא שהרקע מסוגל לשאת את כל שכבות הטיח, הדבק והאריחים עצם.

הכנות הדבק

- יש לערבב שק דבק 25 ק"ג עם 6-7 ליטר מים נקיים.
- יש לערבב כ-2 דקומות בעזרת מערבב מכך (במהירות 400 סל"ד) עד קבלת תערובת אחידה ללא גושים. יש להמתין 5 דקות וערబל בשנית.

הנחיות כלליות ואזהרות

- בהדבקה על גבי ריצוף קיים, יש להתייעץ עם המחלקה הטכנית.
- זמן העבודה והיבוש עשויים להשנות בהתאם לתנאי הסביבה והטמפרטורה.
- הבדיקה האריחים תיעשה ע"פ תקן 1555, 2378, 1872 של מכון התקנים הישראלי.
- טמפרטורת המים המשמשים לא תעלה על 35°C – 5°C.
- טמפרטורת המים המשמשים לא תעלה על 35°C – 5°C.
- יש להגן על העור והעיניות. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיידית בכמיס זורמים.

- שימוש המוצרים יבוצע בהתאם לתיקן ולמפורט הביצוע.
- התערבות מוכנה לשימוש, בתוספת מים בלבד ובהתאם להנחיות הנקודות הדבק. אין להוסיר לתערובת המוצר חומרים נוספים.
- אין לערבב את המוצר עם גבס או מוצריים המכילים גבס.
- אין להוסיר מים לתערובת כאשר החומר החל להתייבש.
- הבדיקה האריחים תיעשה על הדבק המסורק כל עוד לא התייבש ולא נוצר קרום.
- יש להקפיד לא לлечט על הריצוף לפחות 24 שעות או להזיז דברים קבועים כשבועיים לאחר העבודה.

אחריות

לחזראות התקנים, החוקים ודרישות מתכנן הקשורים לישום המוצר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הגדרות והמלצות, מבלי למסור כל הודעה מוקדמת, ועל המשתמש במוצר לוודא כי הינו פועל על פי המלצות העדכניות ביותר לשימוש במוצר זה

כל המדיע המופיע על גביך המוצר, הארזה/או באתר החברה לעניין מוצר זה היו בגדר המלצה בלבד על סמך הידע הנוכחי במהלך השנים והוא אינו בא להחליף את אחוריות המשמש לשימוש במוצר זה או בדיקות לרבות ייעוץ או תכנון ספציפי שנדרש לצורך השימוש בו/ו או בדיקות התאמת לצרכים ולמטרות השימוש בו. בכל מקרה וענין, אחוריותה של החברה תהא מוגבלת לטבי וליכולות החומרים בלבד. התוצאות המתקבלות לשימוש במוצר עלולות להשנות וכן שיטות יישום של המשמש במוצר ועל כן חובה על המשתמש לקיים תהליכי תכנון כל המערכת, בדיקה ובקרה בתהליך לשם השגת התוצאה הרצויה. כמו כן, חובה על המשתמש לוודא את התאמת המוצר ל耄רים ו/או חומרים אחרים עם בא המוצר בmagic וכן ידוא יישום בהתאם

