


# CM900



סוג: MC2

## טיט ליריצור מתאים לתנועה ביןונית

### שימושים עיקריים

- ומדה בטון.
- מתאים ליישום במקומות בהם התנועה ביןונית כגון: שטחי מסחר, בתים חולים ועוד.
- מתאים לשימוש פנימי וחיצוני.

- מתאים ליריצור ארכוי פורצלן, קרמיקה, טרצו, אבן טבעי, אבן מלאכותית ושיש.
- מתאים לשימוש על גבי תשתיות חול מיובב, סומסום, בטון, פומיס

### תקנים

- בעל תוו תקן ישראלי 6069.
- בעל תוו יירוק 14020.
- עומד בדרישות תקן ישראלי 1555 חלק 3 ותקן ישראלי 5566.



- חזק שליפה לאחר 28 יום בטבילה במים: גודל מ-1 מגפ"ס.
- חזק שליפה לאחר 28 יום בטבילה בתנור: גודל מ-1 מגפ"ס.
- חזק לחיצה לאחר 28 יום: גודל מ-18 מגפ"ס.
- משך שימוש לעובודה: כ- 90 דקות.

- תצרוכת אופייניות: כ-16 ק"ג למ"ר בעובי 1 ס"מ.
- משקל סגול: כ- 1.6 ק"ג / ליטר.
- חזק שליפה לאחר 28 يوم באוויר: גודל מ-1 מגפ"ס.

### נתוניים טכניים

צמנוט, חולות מדורגים ומוספים מיוחדים.

### הרכב



### גודל אריזה


- שקל 25 ק"ג / 64 שקים במשטח.
- שקל 40 ק"ג / 50 שקים במשטח.

### גודל

לבן / אפור.

### אחסון

יש לדאוג לתנאי אחסון נאותים, לאחסן במקום מוצל ויבש. עד 9 חודשים מתאריך הייצור המופיע על השק כשהוא מאוחסן באrizתו המקורית.



## הוראות הכנה ו שימוש

### שימוש

- יש לפזר את הטיט באופן אחד על גבי התשתית  
בעזרת כף טיחים (MASTERNA).
- יש למרוח את גב הארכיה בשכבה דקה ומהודקת  
של טיט באמצעות מרית חלקה.
- יש להניח את הארכיה על גבי הטיט בשיטת  
"רטוב על רטוב".
- יש לבדוק בעזרת פטיש גומי עד לפילוס.
- העובי הנדרש ליישום 40-20 מ"מ.
- יש לנוקות את שאריות הטיט מהפוגות לפני  
יבוש סופי ולהשאיר פוגות פתוחות בהתאם לתיקון  
לפני ביצוע הרובה.

### הכנות התשתית

- התשתית המזענדת ליישום צריכה להיות נקייה,  
יבשה ללא שריפות שמן אבק וצבע.
- האריך צריך להיות נקי ויבש.

### הכנות הטיט

- יש לרוקן את כל תכולת השק לכלי המכיל מים נקיים  
4.5-5.5 ליטר מים לשק 25 ק"ג, 7-8 ליטר מים  
לשק 40 ק"ג).
- יש לערבל במערבל מכני מתאים עד לקבלת  
תערובת אחידה ולא גושים.
- יש להמתין 2-3 דקות ולאחר מכן.  
תיקון-דקוות ולבסוף בשנית.

## הנחיות כלליות ואזהרות

- זמן העבודה והיבוש עשויים להשתנות בהתאם  
לתנאי הסביבה והטמפרטורה.
- טמפרטורת יישום: 5°C - 35°C.
- טמפרטורת המים המסופפים לא תעלה על 35°C.
- יש להגן על העור והעיניות. במקורה של מגע עם  
ה uninimi יש לשטוף מיידית במים זורמים.

- ישום המוצרים יבוצע בהתאם לתקן ולມפרט הביצוע.
- אין להוסיף לתערובת המוצר חומרים נוספים, לרבות גבס.
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלла להתקרחות.
- ניתן לדורך על הריצוף בחולץ 24 שעות מסיום העבודה.
- בריצוף אריחים גדולים מ 60 \* 60, יש למרוח את גב  
האריך בדבק צמנטי בדרגת C2 לפחות.

## אחריות

החוקים ודרישות מתכון הקשורות ליישום המוצר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הנתונים והמלצות, מבלתי למסור כל הודעה מוקדמת, ועל המשמש במוצר לוודאי כי הינו פועל על פי המלצות העדכניות ביותר לשימוש במוצר זה.

כל המידע המופיע על גבי דף המוצר, האריזה / או באתר החברה לעניין מוצר זה הינו בגדר המלצה בלבד על סמך הידע הנცבר במהלך השנים והוא אינו בא להחמיר את אחריות המשמש לשימוש במוצר זה, לרבות ייעוץ או תכנון ספציפי שנדרש לצורך השימוש בו ו/או בבדיקות התאמה לצרכים ולמטרות השימוש בו. בכל מקרה ונעין, אחריותה של החברה תהא מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד. התוצאות המתקבלות משימוש במוצר עלולות להשנות נוכח שיטות יישום של המשמש במוצר ועל כן חובה על המשמש לקיים תהליכי תכנון כל המערכת, בדיקה ובקרה בתהליך לשם השגת התוצאה הרצויה. כמו כן, חובה על המשמש לוודא את התאמת המוצר למוצרים / או חומרים אחרים עם בא המוצר ב מגע וכן יודוא יישום בהתאם להוראות התקנים,

