



סוג: CM

איטום צמנטי חד רכיבי גמיש

שימושים עיקריים

- איטום בריכות שחייה.
- איטום חדרים רטובים.
- איטום מאגרי מים ומאגרי מי שתייה.
- מתאים ליישום ע"ג בטון וטיח.
- מתאים לשימוש פנימי וחיצוני.
- מתאים ליישום בעובי 2 - 3 מ"מ בשתי שכבות.

תקנים

- בעל תו תקן ישראלי 6422.
- בעל תו ירוק 14020.



נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית: כ-1 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ.
- משקל מרחבי: כ-1 ק"ג / ליטר.
- חוזק הדבקות במתיחה באוויר לאחר 28 יום: גדול מ-1.5 מגב"ס.
- חוזק הדבקות במתיחה בטבילה במים לאחר 28 יום: גדול מ-0.7 מגב"ס.
- חוזק הדבקות במתיחה בתנור לאחר 28 יום: גדול מ-1 מגב"ס.
- חדירות מים בלחץ 1.5 אט' במשך 7 ימים: לא נראו סמני חדירה.
- גישור על פני סדקים: גדול מ-0.75 מ"מ.
- משך שמישות לעבודה: כ-120 דקות.

הרכב

צמנט, אגרגטים עדינים ומדורגים ומוספים מיוחדים.

גודל אריזה

שק 20 ק"ג / 80 שקים במשטח.

גוון

לבן / אפור

אחסון

יש לדאוג לתנאי אחסנה נאותים, ולאחסן במקום מוצל ויבש. עד 9 חודשים מתאריך הייצור המוטבע על השק כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית.





הוראות הכנה ושימוש

הכנת התשתית

- התשתית המיועדת ליישום תהיה נקיה מחלקי בטון רופפים, אבק, לכלוך, שומנים, צבע ומכל גורם העלול להפריע להדבקה טובה.
- יש להסיר חלקים בולטים, חוטים שזורים, קוצי מתכת וכד'.
- יש לשטוף את הקירות בלחץ מים יום לפני יישום האיטום.
- יש לדאוג להצללה לפני ביצוע היישום.

הכנת החומר

- יש לרוקן באיטיות תכולת השק 20 ק"ג לכלי כיבול נקי המכיל 5.5-6.5 ליטר מים נקיים, יש לערבב במערבל מכאני מתאים עד לקבלת תערובת אחידה, וללא גושים.
- יש להמתין כ-2 דקות ולערבל שנית לפני השימוש.

יישום

- יש למרוח את שכבה ראשונה של החומר באמצעות מברשת חצי קשה, או בהתזה על פני השטח בעובי של כ-1 מ"מ. יש להקפיד כי החומר מיושם בכל השטח בצורה אחידה.
- לאחר ייבוש השכבה הראשונה (כ-4 שעות), יש למרוח שכבה נוספת בעובי של כ-1 מ"מ (שתי וערב).

הנחיות כלליות ואזהרות

- יישום המוצרים יבוצע בהתאם לתקן ולמפרט הביצוע.
- אין לדלל את החומר מעבר למצוין ע"ג האריזה.
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתקשות.
- זמן העבדות והייבוש עשויים להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה והטמפרטורה.
- טמפרטורת יישום: 5°C - 35°C.
- טמפרטורת המים המוספים לא תעלה על 35°C.
- יש להגן על העור והעניינים. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיידית במים זורמים.

אחריות

המוצר במגע וכן וידוא יישום בהתאם להוראות התקנים, החוקים ודרישות מתכנן הקשורים ליישום המוצר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הנתונים וההמלצות, מבלי למסור כל הודעה מוקדמת, ועל המשתמש במוצר לוודא כי הינו פועל על פי ההמלצות העדכניות ביותר לשימוש במוצר זה.

כל המידע המופיע על גבי דף המוצר, האריזה ו/או באתר החברה לעניין מוצר זה הינו בגדר המלצה בלבד על סמך הידע הנצבר במהלך השנים והוא אינו בא להחליף את אחריות המשתמש לשימוש במוצר זה, לרבות ייעוץ או תכנון ספציפי שנדרש לצורך השימוש בו ו/או בדיקות התאמה לצרכים ולמטרות השימוש בו. בכל מקרה ועניין, אחריותה של החברה תהא מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד. התוצאות המתקבלות משימוש במוצר עלולות להשתנות נוכח שיטות יישום של המשתמש במוצר ועל כן חובה על המשתמש לקיים תהליכי תכנון כלל המערכת, בדיקה ובקרה בתהליך לשם השגת התוצאה הרצויה. כמו כן, חובה על המשתמש לוודא את התאמת המוצר למוצרים ו/או חומרים אחרים עמם בא

