



איטום צמנטי חד רכיבי

שימושים עיקריים

• מתאים ליישום בעובי 3 - 2 מ"מ,
בשתי שכבות.

• איטום לשיטת ברנוביץ.
• איטום קירות חדרים רטובים.



תקנים

• בעל תו ירוק 14020.

נתונים טכניים

• חדירת מים בלחץ שלילי: 1.5 אטמוספרות במשך
24 שעות לא חדר מים.
• משך שמישות לעבודה: כ- 120 דקות.

• תצרוכת אופיינית: כ- 1.2 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ.
• משקל מרחבי כ- 1.2 ק"ג / ליטר.
• חוזק הדבקות במתיחה באוויר לאחר 28 יום:
גדול מ- 0.7 מגב"ס.

הרכב

צמנט לבן / אפור, אגרגטים עדינים ומדורגים
ומוספים מיוחדים.

גודל אריזה

שק 20 ק"ג / 80 שקים במשטח.

גוון

לבן / אפור

אחסון

יש לדאוג לתנאי אחסנה נאותים, ולאחסן במקום
מוצל ויבש. עד 9 חודשים מתאריך הייצור המוטבע
על השק כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית.





הוראות הכנה ושימוש

הכנת התשתית

- התשתית המיועדת ליישום תהיה נקיה מחלקי בטון רופפים, אבק, לכלוך, שומנים, צבע ומכל גורם העלול להפריע להדבקה טובה.
- יש להסיר חלקים בולטים, חוטים שזורים, קוצי מתכת וכד'.
- יש לשטוף את הקירות בלחץ מים יום לפני יישום האיטום.

הכנת החומר

- יש לרוקן באיטיות תכולת השק 20 ק"ג לכלי כיבול נקי המכיל 4.5-5.5 ליטר מים נקיים, יש לערבב במערבל מכאני מתאים עד לקבלת תערובת אחידה, וללא גושים.
- יש להמתין כ- 2 דקות ולערבל שנית לפני השימוש.

יישום

- יש למרוח את שכבה ראשונה של החומר באמצעות מברשת חצי קשה, או בהתזה על פני השטח בעובי של כ-1 מ"מ. יש להקפיד כי החומר מיושם בכל השטח בצורה אחידה.
- לאחר ייבוש השכבה הראשונה (כ-4 שעות), יש למרוח שכבה נוספת בעובי של כ-1 מ"מ (שתי וערב).

הנחיות כלליות ואזהרות

- יישום המוצרים יבוצע בהתאם לתקן ולמפרט הביצוע.
- אין לדלל את החומר מעבר למצוין ע"ג האריזה.
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתקשות.
- זמן העבידות והייבוש עשויים להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה והטמפרטורה.
- טמפרטורת יישום: 5°C - 35°C.
- טמפרטורת המים המוספים לא תעלה על 35°C.
- יש להגן על העור והעיניים. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיידית במים זורמים.

אחריות

כל המידע המופיע על גבי דף המוצר, האריזה ו/או באתר החברה לעניין מוצר זה הינו בגדר המלצה בלבד על סמך הידע הנצבר במהלך השנים והוא אינו בא להחליף את אחריות המשתמש לשימוש במוצר זה, לרבות ייעוץ או תכנון ספציפי שנדרש לצורך השימוש בו ו/או בדיקות התאמה לצרכים ולמטרות השימוש בו. בכל מקרה ועניין, אחריותה של החברה תהא מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד. התוצאות המתקבלות משימוש במוצר עלולות להשתנות נוכח שיטות יישום של המשתמש במוצר ועל כן חובה על המשתמש לקיים תהליכי תכנון כלל המערכת, בדיקה ובקרה בתהליך לשם השגת התוצאה הרצויה. כמו כן, חובה על המשתמש לוודא את התאמת המוצר למוצרים ו/או חומרים אחרים עמם בא

המוצר במגע וכן וידוא יישום בהתאם להוראות התקנים, החוקים ודרישות מתכנן הקשורים ליישום המוצר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הנתונים וההמלצות, מבלי למסור כל הודעה מוקדמת, ועל המשתמש במוצר לוודא כי הינו פועל על פי ההמלצות העדכניות ביותר לשימוש במוצר זה.

