



מולטי צמנט

שימושים עיקריים

- מתאים ליצירת שיפועים ברצפות חדרים רטובים או במרפסות קטנות.
- מתאים ליצירת רולקה בין רצפה לקיר.
- מתאים לתיקון ביטון צנרת, תעלות חשמל, משקופים ואינסטלציה.
- מתאים להחלקת רצפת הבטון (גלאנס) לפני יישום האיטום.
- מתאים לשימוש פנימי וחיצוני.

נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית: כ-1.7 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ.
- חוזק בלחיצה לאחר 28 יום: גדול מ-25 מגפ"ס.
- משך שמישות לעבודה: כ-60 דקות.

הרכב

צמנט, אגרגטים מדורגים, מוספים מיוחדים.

גודל אריזה

שק במשקל 25 ק"ג / 64 שקים במשטח.

גוון

אפור.

אחסון

יש לדאוג לתנאי אחסנה נאותים, ולאחסן במקום מוצל ויבש. עד 9 חודשים מתאריך הייצור המוטבע על השק כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית.





הוראות הכנה ושימוש

הכנת התשתית

- התשתית המיועדת ליישום צריכה להיות נקיה, ללא שאריות שמן ואבק.
- יש לשאוב את האבק או להשתמש במפוח.
- יש להרטיב את המשטח קלות במים לפני ביצוע העבודה.

הכנת התערובת ליצירת שיפועים

- יש לרוקן באיטיות תחולת שק 25 ק"ג לכלי כיבול המכיל 2.5-3 ליטר מים נקיים.
- יש לערבב במערבל מכני עד לקבלת תערובת חצי קשה.

יישום שיפועים

- יש למתוח חוטים לכיוון הניקוז. מגובה 10 ס"מ ועד גובה 2 ס"מ
- יש לשפוך את התערובת שהתקבלה עד לגובה החוטים או הסימונים.
- יש להדק בעזרת מאלג' או בעזרת סרגל עץ את התערובת.
- לקבלת משטח חלק במיוחד יש לפזר צמנט על גבי המשטח להרטיב במים ולהחליק בעזרת מאלג'.
- חובה לאשפר למשך 3 ימים מסיום העבודה.
- ביצוע איטום וחיפוי יהיה לפחות 7 ימים מסיום היישום.

הכנת התערובת להחלקת בטון

- יש לשפוך באיטיות שק 25 ק"ג לכלי כיבול המכיל 4-5 ליטר מים נקיים.
- יש לערבב במערבל מכני עד לקבלת תערובת הומוגנית, עבידה וללא גושים.

יישום החלקת בטון

- יש למרוח שכבה דקה של CR25 על גבי רצפת הבטון תוך כדי הידוק באמצעות מרית (מאלג') מצידה החלק. עובי יישום 3-5 מ"מ. ולהמתין לייבוש חלקי.
- לקבלת רצפה חלקה יש להשתמש במברשת צבע טבולה במים ולהבריז את המשטח עד לקבלת התוצאה הרצויה.

אשפורה

- יש להתחיל באשפורה (הרטבת פני השטח) למחרת ביצוע העבודה לפחות פעם ביום למשך שלושה ימים.
- בימי חסמין יש לבצע אשפורה עוד באותו יום הביצוע.

הנחיות כלליות ואזהרות

- יישום המוצרים יבוצע בהתאם לתקן ולמפרט הביצוע.
- אין לערבב או לדלל את המוצר מעבר למצוין על גבי האריזה ו/או עם חומרים אחרים.
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתקשות.
- זמן הייבוש עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה והטמפרטורה.
- טמפרטורת יישום: 5°C - 35°C.
- יש להגן על העור והעיניים. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיידית במים זורמים.

אחריות

כל ההוראות התקנים, החוקים ודרישות מתכנן הקשורים ליישום המוצר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הנתונים וההמלצות, מבלי למסור כל הודעה מוקדמת, ועל המשתמש במוצר לוודא כי הינו פועל על פי ההמלצות העדכניות ביותר לשימוש במוצר זה.

כל המידע המופיע על גבי דף המוצר, האריזה ו/או באתר החברה לעניין מוצר זה הינו בגדר המלצה בלבד על סמך הידע הנצבר במהלך השנים והוא אינו בא להחליף את אחריות המשתמש לשימוש במוצר זה, לרבות ייעוץ או תכנון ספציפי שנדרש לצורך השימוש בו ו/או בדיקות התאמה לצרכים ולמטרות השימוש בו. בכל מקרה ועניין, אחריותה של החברה תהא מוגבלת לטיב ולאיתות החומרים בלבד. התוצאות המתקבלות משימוש במוצר עלולות להשתנות נוכח שיטות יישום של המשתמש במוצר ועל כן חובה על המשתמש לקיים תהליכי תכנון כלל המערכת, בדיקה ובקרה בתהליך לשם השגת התוצאה הרצויה. כמו כן, חובה על המשתמש לוודא את התאמת המוצר למוצרים ו/או חומרים אחרים עמם בא המוצר במגע וכן וידוא יישום בהתאם

