



תערובת צמנטית חד רכיבית להגנה על ברזלי זיון

שימושים עיקריים

- הגנה על ברזל זיון חלוד.
- הגנה על ברזל מפני שיטוח.
- מתאים לשימוש פנימי וחיצוני.

נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית: כ- 1.1 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ
- כתלות בתשתית.
- משקל מרחבי: 1-1.1 ק"ג/ליטר.
- חוזק הידבקות במתיחה על גבי ברזל לאחר 28 יום:
- גדול מ- 1.5 מגפ"ס.
- משך שמישות לעבודה: כ-40 דקות.

הרכב

צמנט, אגרגטים מדורגים ומוספים מיוחדים

גודל אריזה

שק במשקל 20 ק"ג.

גוון

אפור.

אחסון

יש לדאוג לתנאי אחסנה נאותים, ולאחסן במקום מוצל ויבש. עד 6 חודשים מתאריך הייצור המוטבע על השק כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית.





הוראות הכנה ושימוש

הכנת התשתית

- מוטות ברזל גלויים צריכים להיות יבשים ונקיים.
- יש לחשוף את הברזל בעומק 20 מ"מ לפחות.
- יש להסיר את הקורוזיה באמצעות התזת חול או אמצעים מכניים.
- במידה והברזל הזיון שינה מצורתו או מעוביו יש להתייעץ עם קונסטרוקטור על מנת לאשר המשך עבודה.

הכנת הבטון

- יש לרוקן באיטיות את תכולת שק 20 ק"ג לכלי כיבול המכיל 5.8-6.2 ליטר מים נקיים.
- יש לערבב במערבל מכני עד לקבלת תערובת אחידה בסמיכות רצויה.

יישום

- יש למרוח על גבי מוט הברזל הנקי מחלודה את תערובת להגנה ברזל CR35 באמצעות מברשת על פני השטח בעובי של כ-1 מ"מ.
- יש להמתין 1-2 שעות בין שכבה ראשונה לשנייה
- יש למרוח שכבה שנייה של התערובת להגנה ברזל CR35 באמצעות מברשת בעובי של כ-1 מ"מ.
- יש להקפיד על כיסוי מלא.

הנחיות כלליות ואזהרות

- יישום המוצרים יבוצע בהתאם לתקן ולמפרט הביצוע.
- אין לערבב את המוצר עם גבס או מוצרים המכילים גבס.
- אין להוסיף מים לתערובת כאשר החומר החל להתקשות.
- זמן הייבוש עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה והטמפרטורה.
- טמפרטורת יישום: 5°C - 35°C.
- טמפרטורת המים המוספים לא תעלה על 35°C.
- יש להגן על העור והעיניים. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיידית במים זורמים.

אחריות

להוראות התקנים, החוקים ודרישות מתכנן הקשורים ליישום המוצר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הנתונים וההמלצות, מבלי למסור כל הודעה מוקדמת, ועל המשתמש במוצר לוודא כי הינו פועל על פי ההמלצות העדכניות ביותר לשימוש במוצר זה.

כל המידע המופיע על גבי דף המוצר, האריזה ו/או באתר החברה לעניין מוצר זה הינו בגדר המלצה בלבד על סמך הידע הנצבר במהלך השנים והוא אינו בא להחליף את אחריות המשתמש לשימוש במוצר זה, לרבות ייעוץ או תכנון ספציפי שנדרש לצורך השימוש בו ו/או בדיקות התאמה לצרכים ולמטרות השימוש בו. בכל מקרה ועניין, אחריותה של החברה תהא מוגבלת לטיב ולאיתות החומרים בלבד. התוצאות המתקבלות משימוש במוצר עלולות להשתנות נוכח שיטות יישום של המשתמש במוצר ועל כן חובה על המשתמש לקיים תהליכי תכנון כלל המערכת, בדיקה ובקרה בתהליך לשם השגת התוצאה הרצויה. כמו כן, חובה על המשתמש לוודא את התאמת המוצר למוצרים ו/או חומרים אחרים עמם בא המוצר במגע וכן וידוא יישום בהתאם

