



גראוט צמנטי לשיקום בטון

שימושים עיקריים

- מתאים לעיגון וביסוס עמודי בטון ומתכת.
- מתאים לתיקון ושיקום בטון.
- מתאים למילוי בתבניות סגורות.
- מתאים לשיקום קורות, עמודים, קירות
- חיצוניים ואלמנטים קונסטרוקטיביים.
- מתאים לשימוש פנימי וחיצוני.

נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית: כ- 1.8 ק"ג לליטר.
- חוזק הדבקות במתיחה לבטון לאחר 28 יום: גדול מ- 2 מגב"ס.
- חוזק בלחיצה לאחר 28 יום: גדול מ- 70 מגב"ס.
- הצטמקות מרוסנת: ללא הופעת סדקים בטבעות.
- משך שמישות לעבודה: עד 30 דקות.

הרכב

צמנט, אגרגטים מדורגים ומוספים מיוחדים

גודל אריזה

שק במשקל 25 ק"ג / 64 שקים במשטח.

גוון

אפור.

אחסון

יש לדאוג לתנאי אחסנה נאותים, ולאחסן במקום מוצל ויבש. עד 6 חודשים מתאריך הייצור המוטבע על השק כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית.





הוראות הכנה ושימוש

הכנת התשתית

- התשתית המיועדת ליישום צריכה להיות נקיה, ללא שאריות שמן, אבק וכל דבר העלול לגרום בכשל ביישום.
- יש לשטוף בלחץ מים ולהמתין לייבוש.

הכנת החומר

- יש לשפוך באיטיות שק 25 ק"ג לכלי כיבול המכיל 3-3.5 ליטר מים נקיים.
- יש לערבב במערבל מכאני מתאים כ-2 דקות עד לקבלת תערובת הומוגנית, עבידה וללא גושים.

יישום

- לאחר הכנת התערובת יש לצקת את הגראוט CR70 בעובי של 8-50 מ"מ.
- ניתן להיעזר בויברטור להוצאת אוויר מהתערובת.

אשפיה

- יש להתחיל באשפיה (הרטבת פני השטח) למחרת ביצוע העבודה לפחות פעם ביום למשך שלושה ימים
- בימי חסמין יש לבצע אשפיה עוד באותו יום הביצוע.

הנחיות כלליות ואזהרות

- יישום המוצרים יבוצע בהתאם לתקן ולמפרט הביצוע.
- אין לערבב או לדלל את המוצר מעבר למצוין על גבי האריזה ו/או עם חומרים אחרים.
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתקשות.
- זמן הייבוש עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה והטמפרטורה.
- טמפרטורת יישום: 5°C - 35°C.
- יש להגן על העור והעיניים. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיידית במים זורמים.
- אין להשתמש בויברטור כדי למנוע הפרדה של מים.

אחריות

להוראות התקנים, החוקים ודרישות מתכנן הקשורים ליישום המוצר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הנתונים וההמלצות, מבלי למסור כל הודעה מוקדמת, ועל המשתמש במוצר לוודא כי הינו פועל על פי ההמלצות העדכניות ביותר לשימוש במוצר זה.

כל המידע המופיע על גבי דף המוצר, האריזה ו/או באתר החברה לעניין מוצר זה הינו בגדר המלצה בלבד על סמך הידע הנצבר במהלך השנים והוא אינו בא להחליף את אחריות המשתמש לשימוש במוצר זה, לרבות ייעוץ או תכנון ספציפי שנדרש לצורך השימוש בו ו/או בדיקות התאמה לצרכים ולמטרות השימוש בו. בכל מקרה ועניין, אחריותה של החברה תהא מוגבלת לטיב ולאיוכות החומרים בלבד. התוצאות המתקבלות משימוש במוצר עלולות להשתנות נוכח שיטות יישום של המשתמש במוצר ועל כן חובה על המשתמש לקיים תהליכי תכנון כלל המערכת, בדיקה ובקרה בתהליך לשם השגת התוצאה הרצויה. כמו כן, חובה על המשתמש לוודא את התאמת המוצר למוצרים ו/או חומרים אחרים עמם בא המוצר במגע וכן וידוא יישום בהתאם

