



בלוקים

בלוק שטרבה סימנט

בלוק ליציקת חגורה אנכית לריתום הקיר למבנה עפ"י דרישות תקן 1523, ללא צורך בטיפול תרמי נוסף.



תקנים

תו תקן 268 ותו ירוק.

G-2	כינוי תקן
400 ק"ג למטר קוב	צפיפות ביבש
0.11 mK/W [λDry]	מוליכות תרמית
2.5 מגב"ס	חוזק לחיצה ממוצע
20,22,25 ס"מ	עוביים
0.3 מגב"ס	חוזק שליפה במתיחה צרית
חומר בלתי דליק A1	סיווג אש לפי תקן 755

הוראות אחסון והובלה

- יש לאחסן ולשנע את הבלוקים באריזות סגורות במקום מקורה ובתנאים נאותים, על מנת שלא יגרם להם נזק מצורת האחסון, פגעי מזג האוויר ובמטרה למנוע פגיעות מכאניות.
- יש לעגן ולהוביל את המשטחים בהתאם לחוקים והתקנות.

יישום

היישום יתוכנן ויבוצע בהתאם למפרט חברת CIMENT ובהתאם לכל החוקים, תקנים, תקנות ודרישות המתכנן כך שתובטח יציבותן של המערכות, לרבות כל רכיביהן. יש לפנות למחלקה הטכנית של החברה לקבלת מפרט ביצוע עדכני.

אחריות

המשתמש לקיים תהליכי תכנון כלל המערכת, בדיקה ובקרה בתהליך לשם השגת התוצאה הרצויה. כמו כן, חובה על המשתמש לוודא את התאמת המוצר למוצרים ו/או חומרים אחרים עמם בא המוצר במגע וכן וידוא יישום בהתאם להוראות התקנים, החוקים ודרישות מתכנן הקשורים ליישום המוצר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הנתונים וההמלצות, מבלי למסור כל הודעה מוקדמת, ועל המשתמש במוצר לוודא כי הינו פועל על פי ההמלצות העדכניות ביותר לשימוש במוצר זה.

כל המידע המופיע על גבי האריזה ו/או באתר החברה לעניין מוצר זה הינו בגדר המלצה בלבד על סמך הידע הנצבר במהלך השנים והוא אינו בא להחליף את אחריות המשתמש לשימוש במוצר זה, לרבות ייעוץ או תכנון ספציפי שנדרש לצורך השימוש בו ו/או בדיקות התאמה לצרכים ולמטרות השימוש בו. בכל מקרה ועניין, אחריותה של החברה תהא מוגבלת לטיב ולאיות החומרים בלבד. התוצאות המתקבלות משימוש במוצר עלולות להשתנות נוכח שיטות יישום של המשתמש במוצר ועל כן חובה על