

גרגמיש שליכט אקרילי

גמיש ומועשר בסיבים

נתונים כלליים

- משמש כציפוי עליון דקורטיבי ושכבת גמר.
- מתאים לביצוע על גבי מגוון תשתיות לוחות גבס, בטון וטיח.
- עמיד בסביבה חיצונית ומאפשר מעבר אדי מים.
- בעל עמידות משופרת ל-UV.
- מתאים לשימוש פנימי וחיצוני.

תקנים

- בעל תו תקן ישראלי 1731.
- בעל יכולת גישור על סדיקה נימית של כ- 1-2 מ"מ בהתאם למרקם הרצוי.

נתונים טכניים

- **כושר כיסוי:** כ- 2.3-3.3 ק"ג למ"ר,
- **תלוי בתשתית ובמרקם הרצוי.**
- **משקל סגולי מרחבי:** 1.6 ק"ג לליטר.
- **טמפרטורת יישום:** 5°C - 35°C.
- **זמן ייבוש למגע:** כ- 3-4 שעות.
- **זמן ייבוש סופי:** 72 שעות.

*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים המשפיעים על התוצאה כגון סוג התשתית ואופן היישום.

גודל אריזה

דלי 24 ק"ג, גלון 7 ק"ג (תיתכן סטייה של כ- 2%).

גוון

מגוון צבעים שונים בהתאם למניפת הצבעים של נדיר.

אחסון

יש לדאוג לתנאי אחסנה נאותים ולאחסן במקום מוצל ויבש, עד 12 חודשים מתאריך הייצור המוטבע על האריזה כשהוא סגור באריזתו המקורית.



NADIR



גרגמיש שליכט אקרילי

הוראות הכנה ושימוש

הכנת התשתית:

- יש לנקות את התשתית מאבק, לכלוך וחלקים רופפים וכל דבר העלול לגרום לכשל ביישום.
- באם הקירות נשטפו במים, יש להקפיד על ייבוש מלא טרם היישום.

יישום הפריימר:

- יש ליישם בעזרת רולר או מברשת עד לכיסוי מוחלט של התשתית.
- טיח צמנטי- בחודשי הקיץ יש להרטיב את התשתית אך לא להרוותה ולהמתין לייבוש כ-24 שעות יסוד מקשר אקרילי נדיר.
- תשתיות חלקות וצבועות- יש ליישם פריימר נדיר מגורען לתשתית חלקה.

יישום גרגמיש שליכט אקרילי:

- תשתיות אחרות כגון שליכטה לבנה, צמנט בורד וכו' - יש ליישם פריימר (NDX) דילול טרפנטין בדילול של 10-15%). יש להמתין לפחות 24 שעות או עד ייבוש מלא טרם מריחת הגרגמיש.
- טרם היישום יש לערבב את החומר היטב.
- יש למרוח שכבה אחידה של גרגמיש על פי עובי האגריגט.
- יש להמתין מספר דקות לפי עיבוד החומר.
- ליצירת טקסטורה יש להשתמש במאלג' פלסטיק ייעודי בתנועות סיבוביות או ישרות.
- לקבלת משטח אחיד והומוגני, יש להתחיל ולסיים את הקיר ללא הפסקות.

הנחיות כלליות ואזהרות

- אין לערבב מוצר זה עם מוצרים שלא הומלצו על ידינו.
- אין להשתמש בגרגמיש מטריקס כאשר צפוי גשם, 72 שעות לאחר היישום.
- אין ליישם כאשר הקירות רטובים. יש לעבוד על תשתית ראויה ויבשה.
- אין ליישם מוצר זה, על גבי תשתית עשויה בגר לסוגיו או שפכטל אמריקאי.
- יש להקפיד על אזור נאות של אזור העבודה.
- טמפרטורת יישום: 5°C - 35°C.
- יש לוודא את התאמת התשתית טרם יישום החומר.
- לא למאכל, הרחק מהישג ידם של ילדים.
- יש להגן על העור והעיניים. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיידית במים זורמים ולפנות לקבלת עזרה רפואית.

אחריות

המשתמש לקיים תהליכי תכנון כלל המערכת, בדיקה ובקרה בתהליך לשם השגת התוצאה הרצויה. כמו כן, חובה על המשתמש לוודא את התאמת המוצר למוצרים ו/או חומרים אחרים עמם בא המוצר במגע וכן וידוא יישום בהתאם להוראות התקנים, החוקים ודרישות מתכנן הקשורים ליישום המוצר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הנתונים וההמלצות, מבלי למסור כל הודעה מוקדמת, ועל המשתמש במוצר לוודא כי הינו פועל על פי ההמלצות העדכניות ביותר לשימוש במוצר זה.

כל המידע המופיע על גבי האריזה ו/או באתר החברה לעניין מוצר זה הינו בגדר המלצה בלבד על סמך הידע הנצבר במהלך השנים והוא אינו בא להחליף את אחריות המשתמש לשימוש במוצר זה, לרבות ייעוץ או תכנון ספציפי שנדרש לצורך השימוש בו ו/או בדיקות התאמה לצרכים ולמטרות השימוש בו. בכל מקרה ועניין, אחריותה של החברה תהא מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד. התוצאות המתקבלות משימוש במוצר עלולות להשתנות נוכח שיטות יישום של המשתמש במוצר ועל כן חובה על

