



NW-100

דבק לבן ליישום הטבעת רשת משוריית

נתונים כלליים

- חומר גמיש המשמש להטבעת רשת למניעת סדקים נימיים בקירות פנימיים וחיצוניים.
- מתאים לביצוע בתשתית חדשה ומשוקמת ועל גבי תשתיות מגוונות בהתאם למפרטי הביצוע הייעודיים.
- מתאים לשימוש פנימי וחיצוני.

נתונים טכניים

- **הרכב:** פולימרים סינתטיים, אגרגטים שונים, ותוספים מיוחדים.
- **כושר כיסוי:** כ- 2.3-4 ק"ג למ"ר.
- **משקל מרחבי:** 1.5 ק"ג לליטר.
- **טמפרטורת יישום:** 5°C - 35°C.
- **זמן ייבוש בין שכבות:** 24 שעות.
- **זמן ייבוש סופי:** 72 שעות.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים המשפיעים על התוצאה כגון סוג התשתית ואופן היישום.

גודל אריזה

דלי 25 ק"ג.

גוון

לבן.

אחסון

יש לדאוג לתנאי אחסנה נאותים ולאחסן במקום מוצל ויבש, עד 12 חודשים מתאריך הייצור המוטבע על האריזה כשהוא סגור באריזתו המקורית.



הוראות הכנה ושימוש

הכנת התשתית:

- יש לנקות את התשתית מאבק, לכלוך, שמנים, שכבות רופפות וכל דבר העלול לגרום לכשל ביישום.
- באם הקירות לחים או רטובים ו/או נשטפו במים, יש להקפיד על ייבוש מלא טרם יישום.
- יש לערבב את החומר היטב טרם היישום.
- את פריימר סיליקוני (יש להתאים את גוון הפריימר לגוון הגרמיש הנבחר), יש ליישם בעזרת רולר או מברשת עד לכיסוי מוחלט של הטיח.
- בטיח צמנטי יש להמתין לאשפירה מלאה עפ"י הוראות ת"י 1920.
- יש ליישם שכבה אחת של פריימר סיליקוני לפי הפירוט הבא:
- « על גבי תשתית אחרת כגון: שליכטה לבנה, צמנט בורד וכו', יש ליישם פריימר (NDX דילול טרפנטין). יש להמתין לפחות 6 שעות או עד לייבוש מלא טרם מריחת גרמיש שליכט אקרילי.
- « ביישום על גבי קירות גבס/צבע ותשתיות חלקות: יש למרוח שכבת פריימר סיליקוני לתשתית חלקה של נדיר (0.2 ק"ג למטר) להיצמדות טובה יותר של גרמיש סיליקוני.

יישום:

- יש ליישם על גבי התשתית הקיימת "יסוד לחיזוק" תשתית של נדיר.
- חשוב לבצע מריחה אחידה של שכבה NW-100 בעובי של כ- 1.5-1 מ"מ.
- כעבור 24 שעות ניתן ליישם שכבה נוספת של NW-100 ולהטביע בתוכה רשת שריון.
- יש להקפיד לבצע חפיפה של 10 ס"מ בין רשתות השריון.
- לאחר הטבעת רשת השריון ב-NW-100 יש לעבור ולשטח אותן באמצעות מאלדג' מתכת, כדי למנוע התקפלות או עיוות ברשת.
- עובי כלל השכבות לא יעלה על 4 מ"מ.

הנחיות כלליות ואזהרות

- אין לערבב מוצר זה עם מוצרים שלא הומלצו על ידינו.
- אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל-35°C - 5°C וכאשר צפוי גשם ו/או סופת חול בטווח ייבוש של 72 שעות. בתקופת החורף, כשהטמפ' נמוכות, זמני הייבוש מתארכים מאוד.
- אין ליישם כאשר הקירות רטובים יש לעבוד על תשתית ראויה ויבשה.
- יש להקפיד על אזור נאות של אזור העבודה.
- על המשתמש לוודא את התאמת התשתית טרם יישום החומר.
- לא למאכל, הרחק מהישג ידם של ילדים.
- יש להגן על העור והעיניים, במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיידית במים זורמים ולפנות לקבלת עזרה רפואית.

אחריות

המשתמש לקיים תהליכי תכנון כלל המערכת, בדיקה ובקרה בתהליך לשם השגת התוצאה הרצויה. כמו כן, חובה על המשתמש לוודא את התאמת המוצר למוצרים ו/או חומרים אחרים עמם בא המוצר במגע וכן וידוא יישום בהתאם להוראות התקנים, החוקים ודרישות מתכנן הקשורים ליישום המוצר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הנתונים וההמלצות, מבלי למסור כל הודעה מוקדמת, ועל המשתמש במוצר לוודא כי הינו פועל על פי ההמלצות העדכניות ביותר לשימוש במוצר זה.

כל המידע המופיע על גבי האריזה ו/או באתר החברה לעניין מוצר זה הינו בגדר המלצה בלבד על סמך הידע הנצבר במהלך השנים והוא אינו בא להחליף את אחריות המשתמש לשימוש במוצר זה, לרבות ייעוץ או תכנון ספציפי שנדרש לצורך השימוש בו ו/או בדיקות התאמה לצרכים ולמטרות השימוש בו. בכל מקרה ועניין, אחריותה של החברה תהא מוגבלת לטיב ולאיות החומרים בלבד. התוצאות המתקבלות משימוש במוצר עלולות להשתנות נוכח שיטות יישום של המשתמש במוצר ועל כן חובה על

