

D-FLEX

**ממברנת איטום הידרופובית אלסטית
חד-רכיבית. ביטומן- פוליאורתן על בסיס מים.**

שימושים עיקריים

- מתאים לשימוש על משטחים אופקיים ואנכיים.
- מתאים למרתפים (יסודות), קירות תומכים, חדרים רטובים ומרפסות.

נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית: כ- 1.5-2 ק"ג למ"ר.
- חוזק הדבקות במתיחה על גבי בטון:
גדול מ-2 מגפ"ס.
- התארכות: 550% (±50%).
- זמן ייבוש: 2-3 שעות.
- טמפרטורת יישום: 5°C-35°C.

הרכב

ביטומן פוליאורתן על בסיס מים.

גודל אריזה

20 ק"ג / 36 במשטח

גוון

שחור

אחסון

יש לדאוג לתנאי אחסנה נאותים, ולאחסן במקום מוצל, קריר ויבש. עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן כראוי במיכל סגור היטב.



הוראות הכנה ושימוש

הכנת התשתית

- המשטח חייב להיות יבש ונקי לחלוטין מאבק, לכלוך, שמנים, חלקים רופפים וכל דבר העלול לגרום לכשל ביישום.
- יש למרוח שכבה דקה 4-7 מ"מ בעזרת הרבצה צמנטית CP700 להחלקת הבטון. להמתין לפחות 24 שעות לפני עבודת האיטום.
- יש לערבב את המוצר בעזרת מערבל מכאני עד לקבלת מרקם הומוגני.

יישום

- יש למרוח את שכבה של החומר באמצעות מברשת חצי קשה, או רולר על פני השטח בעובי של 1 מ"מ לפחות.
- מיד לאחר מכן יש למרוח שכבה נוספת עד לקבלת ממברנה בעובי 2 מ"מ לפחות.

הנחיות כלליות ואזהרות

- אין ליישם כאשר המשטח רטוב. יש לעבוד על תשתית ראויה ויבשה.
- אין לערבב מוצר זה עם מוצרים שלא הומלצו על ידינו.
- על המשתמש לוודא את התאמת התשתית טרם יישום החומר.
- אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל- 5°C או מעל 35°C.
- במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיידית במים זורמים ולפנות לקבלת עזרה רפואית.

אחריות

תהליכי תכנון כלל המערכת, בדיקה ובקרה בתהליך לשם השגת התוצאה הרצויה. כמו כן, חובה על המשתמש לוודא את התאמת המוצר למוצרים ו/או חומרים אחרים עמם בא המוצר במגע וכן וידוא יישום בהתאם להוראות התקנים, החוקים ודרישות מתכנן הקשורים ליישום המוצר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הנתונים וההמלצות, מבלי למסור כל הודעה מוקדמת, ועל המשתמש במוצר לוודא כי הינו פועל על פי ההמלצות העדכניות ביותר לשימוש במוצר זה.

כל המידע המופיע על גבי האריזה ו/או באתר החברה לעניין מוצר זה הינו בגדר המלצה בלבד על סמך הידע הנצבר במהלך השנים והוא אינו בא להחליף את אחריות המשתמש לשימוש במוצר זה, לרבות ייעוץ או תכנון ספציפי שנדרש לצורך השימוש בו ו/או בדיקות התאמה לצרכים ולמטרות השימוש בו. בכל מקרה ועניין, אחריותה של החברה תהא מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד. התוצאות המתקבלות משימוש במוצר עלולות להשתנות נוכח שיטות יישום של המשתמש במוצר ועל כן חובה על המשתמש לקיים