



סוג: ב-30

## תערובת בטון יבשה ליציקות חוזק ב 30

### שימושים עיקריים

- מתאים לעבודות יציקה כלליות.
- מתאים ליציקת חגורות בטון ועמודים.

### תקנים

- עומד בדרישות תקן ישראלי 118 חוקת הבטון.

### נתונים טכניים

- משקל מרחבי יבש: 1.7 - 1.8 ק"ג / ליטר.
- חוזק בלחיצה לאחר 28 יום: גדול מ- 30 מגפ"ס.
- שקיעה מתוכננת: 5-6 ס"מ בהתאם לכמות המים.
- תצרוכת אופיינית: 2.1-2.3 ק"ג/ליטר.
- משקל מרחבי רטוב: 2,100 - 2,300 ק"ג / לקוב.

### הרכב

צמנט 52.5N, אגרגטים מדורגים ומוספים מיוחדים.

### גודל אריזה

שק במשקל 25 ק"ג / 64 שקים במשטח.

### גוון

אפור.

### אחסון

יש לדאוג לתנאי אחסנה נאותים, ולאחסן במקום מוצל ויבש. עד 9 חודשים מתאריך הייצור המוטבע על השק כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית.





## הוראות הכנה ושימוש

### הכנת התשתית

- התשתית המיועדת ליישום צריכה להיות נקיה, וללא אבק.
- יש לבצע עבודת ברזל וטפסנות ע"פ דרישת המתכנן.
- יש להרטיב את אזור היציקה.

### הכנת הבטון

- יש לרוקן באיטיות את תכולת השק לכלי כיבול המכיל 2.2-2.5 ליטר מים נקיים.
- יש לערבב במערבל מכני עד לקבלת תערובת אחידה ובסמיכות הרצויה.

### יישום

יש לצקת את תערובת הבטון לתוך הטפסנות. מומלץ לדפוק בעזרת פטיש טפסנות על מנת לצופף את התערובות.

### אשפיה

לקבלת חוזק מקסימלי, חובה לאשפר את הבטון יום למחרת סיום עבודת היציקה ולמשך שלושה ימים לפחות.

## הנחיות כלליות ואזהרות

- יישום המוצרים יבוצע בהתאם לתקן ולמפרט הביצוע.
- אין לערבב את המוצר עם גבס או מוצרים המכילים גבס.
- אין להוסיף מים לתערובת כאשר החומר החל להתקשות.
- זמן הייבוש עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה והטמפרטורה.
- טמפרטורת יישום: 5°C - 35°C.
- טמפרטורת המים המוספים לא תעלה על 35°C.
- יש להגן על העור והעיניים. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיידית במים זורמים.

## אחריות

המוצר במגע וכן וידוא יישום בהתאם להוראות התקנים, החוקים ודרישות מתכנן הקשורים ליישום המוצר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הנתונים וההמלצות, מבלי למסור כל הודעה מוקדמת, ועל המשתמש במוצר לוודא כי הינו פועל על פי ההמלצות העדכניות ביותר לשימוש במוצר זה.

כל המידע המופיע על גבי דף המוצר, האריזה ו/או באתר החברה לעניין מוצר זה הינו בגדר המלצה בלבד על סמך הידע הנצבר במהלך השנים והוא אינו בא להחליף את אחריות המשתמש לשימוש במוצר זה, לרבות ייעוץ או תכנון ספציפי שנדרש לצורך השימוש בו ו/או בדיקות התאמה לצרכים ולמטרות השימוש בו. בכל מקרה ועניין, אחריותה של החברה תהא מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד. התוצאות המתקבלות משימוש במוצר עלולות להשתנות נוכח שיטות יישום של המשתמש במוצר ועל כן חובה על המשתמש לקיים תהליכי תכנון כלל המערכת, בדיקה ובקרה בתהליך לשם השגת התוצאה הרצויה. כמו כן, חובה על המשתמש לוודא את התאמת המוצר למוצרים ו/או חומרים אחרים עמם בא

