

טיח מבוסס סיד

נתונים כלליים

- טיח מבוסס סיד המאפשר יצירת אפקטים מרקמיים בעובי מספר מ"מ בודדים.
- גימור קירות במגוון טקסטורות של בטון.
- יצירת חללים יחודיים הן בקירות והן בתקרות.
- חומר נוסח המונע התפתחות עובש וחיידקים.
- פתרון אידיאלי לעיצוב חללים מודרניים.
- מגיע ב- 4 מרקמים שונים בגווי מוצר נבחרים.
- מתאים לשימוש פנימי.

תקנים



EPD



נתונים טכניים

- **הרכב:** חול, גרגירי שיש נבחרים, סיד כבוי.
- **כושר כיסוי:** 2 ק"ג למ"ר.
- **משקל סגולי:** 1.67 ק"ג לליטר.
- **טמפרטורת יישום:** 10°C - 36°C.
- **זמן ייבוש למגע:** 2-4 שעות.
- **זמן ייבוש סופי:** 20-25 ימים.
- **דילול:** מוכן לשימוש.

גודל אריזה

דלי 5-20 ק"ג.

גוון

מגוון צבעים בהתאם למניפת גווי צמנט.



הוראות הכנה ושימוש

הכנת המשטח:

- יש לנקות את התשתית מאבק, לכלוך, וחלקים רופפים וכל דבר העלול לגרום לכשל ביישום. יש להקפיד על ייבוש מלא של התשתית טרם היישום.
- טיח חדש צריך להתייבש לפחות 30 יום לפני היישום, כדי לאפשר קרבונציה מלאה.
- במשטחים ישנים או מתפוררים, מומלץ ליישם שכבת יסוד של NEOFIX.
- על כל סוגי המשטחים האחרים, יש ליישם שכבת יסוד IL PRIMER של Oikos לאיזון ספיגת המשטח.

יישום:

- יש ליישם את הטיח בעובי של 1.5-2 מ"מ באמצעות מלאג' נירוסטה. לאחר היישום הראשוני, ניתן לעבד

את פני השטח וליצור מגוון אפקטים דקורטיביים בעזרת טכניקות מגוונות, כגון: החלקה, שינון והטבעת תבנית טפסנות - בהתאם לעיצוב המבוקש ולמראה הסופי הרצוי.

שכבת גמר - הגנה:

- לשם השגת רמת הגנה גבוהה ועמידות משופרת בפני רטיבות ולחות, יש ליישם חומר גמר ייעודי Protettivo per Stucco e Marmorino או סילר 24 Super finish, כשבעה ימים לאחר השלמת יישום הטיח.

הנחיות כלליות ואזהרות

- אין לערבב מוצר זה עם מוצרים שלא הומלצו על ידינו.
- אין ליישם כאשר הקירות רטובים. יש לעבוד על תשתית ראויה ויבשה.
- יש להקפיד על אוורור נאות של אזור העבודה.
- טמפרטורת יישום: 7°C - 36°C.
- יש לוודא את התאמת התשתית טרם יישום החומר.
- לא למאכל, הרחק מהישג ידם של ילדים.
- יש להגן על העור והעיניים. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיידית במים זורמים ולפנות לקבלת עזרה רפואית.
- למידע מפורט יותר, יש לעיין בדף המוצר וגיליון הבטיחות של היצרן. ניתן לפנות ליבואן לקבלת דף המוצר וגיליון הבטיחות.

אחריות

המשתמש לקיים תהליכי תכנון כלל המערכת, בדיקה ובקרה בתהליך לשם השגת התוצאה הרצויה. כמו כן, חובה על המשתמש לוודא את התאמת המוצר למוצרים ו/או חומרים אחרים עמם בא המוצר במגע וכן וידוא יישום בהתאם להוראות התקנים, החוקים ודרישות מתכנן הקשורים ליישום המוצר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הנתונים וההמלצות, מבלי למסור כל הודעה מוקדמת, ועל המשתמש במוצר לוודא כי הינו פועל על פי ההמלצות העדכניות ביותר לשימוש במוצר זה.

כל המידע המופיע על גבי האריזה ו/או באתר החברה לעניין מוצר זה הינו בגדר המלצה בלבד על סמך הידע הנצבר במהלך השנים והוא אינו בא להחליף את אחריות המשתמש לשימוש במוצר זה, לרבות ייעוץ או תכנון ספציפי שנדרש לצורך השימוש בו ו/או בדיקות התאמה לצרכים ולמטרות השימוש בו. בכל מקרה ועניין, אחריותה של החברה תהא מוגבלת לטיב ולאיות החומרים בלבד. התוצאות המתקבלות משימוש במוצר עלולות להשתנות נוכח שיטות יישום של המשתמש במוצר ועל כן חובה על