

תבור טיט אקרילי

טיט אקרילי למילוי ויישור קירות שפריץ
מותז, בטונים וקירות פגומים

נתונים כלליים

- משמש ליישום על גבי תשתיות מגוונות כגון: טיח צמנטי, שפריץ עדין מותז, בטון וקירות פגומים.
- מתאים כתשתית לגרגמיש שליכט אקרילי.
- מתאים לשימוש פנימי וחיצוני.

נתונים טכניים

- **הרכב:** תחליב אקרילי מעולה על בסיס מים, מלאנים וחומרים ראולוגיים.
- **כושר כיסוי:** כ- 1.5 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ.
- **משקל מרחבי:** 1.5 ק"ג לליטר.
- **טמפרטורת יישום:** 5°C - 35°C.
- **זמן ייבוש בין שכבות:** 24 שעות.
- **זמן ייבוש סופי:** 72 שעות.

*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים המשפיעים על התוצאה כגון סוג התשתית ואופן היישום.

גודל אריזה

דלי 25 ק"ג.

גוון

טבעי.

אחסון

יש לדאוג לתנאי אחסנה נאותים ולאחסן במקום מוצל ויבש, עד 12 חודשים מתאריך הייצור המוטבע על האריזה כשהוא סגור באריזתו המקורית.



NADIR



הוראות הכנה ושימוש

הכנת התשתית:

- יש לנקות את התשתית מאבק, לכלוך, שמנים, שכבות רופפות וכל דבר העלול לגרום לכשל ביישום.
- יש לגרד בעזרת מסור טיחים את קצוות השפריך העדין על מנת ליצור תשתית יציבה ובעלת ספיגות משופרת.
- בחודשי הקיץ יש להרטיב את התשתית אך לא להרוותה במים ולהמתין לייבוש.
- יש לערבב את החומר היטב טרם היישום.

יישום:

- יש למרוח שכבה דקה ומהודקת כלפי התשתית באמצעות מלאג' ולהמתין לייבוש סופי.
- בתשתיות סדוקות מומלץ להטביע רשת אינטרגלס גודל עין 2.8 או 4x4.
- יש למרות שכבה נוספת של טיט תבור על גבי הרשת עד לקבלת כיסוי מוחלט של הרשת.
- ביישום על גבי תשתית צבועה:
« יש לוודא כי הצבע חזק דיו בכדי לשאת את משקל החומר.
« יש ליישם יסוד לחיזוק תשתית מגורען ולהמתין לייבוש. על גבי היסוד יש למרוח שכבה אחת בעובי 1-2 מ"מ ולהמתין לייבוש.
« יש למרוח שכבה נוספת בעובי 1-2 מ"מ עד לקבלת התצואה הרצויה.

הנחיות כלליות ואזהרות

- אין לערבב מוצר זה עם מוצרים שלא הומלצו על ידינו.
- אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל- 5°C - 35°C וכאשר צפוי גשם ו/או סופת חול בטווח ייבוש של 72 שעות. בתקופת החורף, כשהטמ' נמוכות, זמני הייבוש מתארכים מאוד.
- אין ליישם כאשר הקירות רטובים יש לעבוד על תשתית ראויה ויבשה.
- יש להקפיד על אוורור נאות של אזור העבודה.
- על המשתמש לוודא את התאמת התשתית טרם יישום החומר.
- לא למאכל, הרחק מהישג ידם של ילדים.
- יש להגן על העור והעניינים, במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיידית במים זורמים ולפנות לקבלת עזרה רפואית.

אחריות

המשתמש לקיים תהליכי תכנון כלל המערכת, בדיקה ובקרה בתהליך לשם השגת התוצאה הרצויה. כמו כן, חובה על המשתמש לוודא את התאמת המוצר למוצרים ו/או חומרים אחרים עמם בא המוצר במגע וכן וידוא יישום בהתאם להוראות התקנים, החוקים ודרישות מתכנן הקשורים ליישום המוצר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הנתונים וההמלצות, מבלי למסור כל הודעה מוקדמת, ועל המשתמש במוצר לוודא כי הינו פועל על פי ההמלצות העדכניות ביותר לשימוש במוצר זה.

כל המידע המופיע על גבי האריזה ו/או באתר החברה לעניין מוצר זה הינו בגדר המלצה בלבד על סמך הידע הנצבר במהלך השנים והוא אינו בא להחליף את אחריות המשתמש לשימוש במוצר זה, לרבות ייעוץ או תכנון ספציפי שנדרש לצורך השימוש בו ו/או בדיקות התאמה לצרכים ולמטרות השימוש בו. בכל מקרה ועניין, אחריותה של החברה תהא מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד. התוצאות המתקבלות משימוש במוצר עלולות להשתנות נוכח שיטות יישום של המשתמש במוצר ועל כן חובה על

