

טיח גרניט

טיח אקרילי צמנטי להחלקת קירות ואיחוד תשתיות

נתונים כלליים

- מתאים להדבקת לוחות פוליסטרן (קלקר).
- מתאים ליישום על גבי לוחות ONEX (לוח גבס חוץ).
- מתאים להדבקה על גבי תשתיות בטון.
- מתאים לשימוש פנימי וחיצוני.

נתונים טכניים

- **הרכב:** צמנט לבן, חולות מובחרים, דבקים, חומרים ראולוגיים ומשברי עבידות.
- **כושר כיסוי:** כ-1.5 ק"ג למ"ר.
- **משקל סגולי מרחבי:** כ-1.4 ק"ג לליטר.
- **טמפרטורת יישום:** 5°C - 35°C.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים המשפיעים על התוצאה כגון סוג התשתית ואופן היישום.

גודל אריזה

שק 25 ק"ג.

גוון

לבן.

אחסון

יש לדאוג לתנאי אחסנה נאותים ולאחסן במקום מוצל ויבש, עד 9 חודשים מתאריך הייצור המוטבע על האריזה כשהוא סגור באריזתו המקורית.



NADIR



טיח גרניט

הוראות הכנה ושימוש

הכנת התשתית:

- יש להתחיל את העבודה לאחר 28 יום מסיום היציקה.
- ברזלים גלויים או ליקויים מקומיים ביציקה (סגריבציה), יש למרוח בהרצבה צמנטית כהכנה מקדימה.
- יש לנקות היטב את התשתית מחלקי בטון וטיח רופפים, אבק, לכלוך, שומנים, צבע ומכל גורם העלול להפריע להדבקה טובה.
- יש לשטוף את הקיר לפני היישום.
- יש לנקות את הלוח מאבק וצריבת שמש.

הכנת הדבק:

- יש לרוקן את כל תכולת השק לכלי כיבול המכיל 5-6 ליטר מים נקיים.
- יש לערבל במערבל מתאים עד לקבלת תערובת אחידה ונקייה מגושים.
- יש להמתין 2-3 דקות ולערבל בשנית. יש להגיע לעבידות נדרשת.

יישום:

- הדבקת לוחות הפוליסטרן (קלקר):
« יש למרוח שכבה דקה של טיח גרניט על גבי התשתית בעזרת מרית משוננת.
יש למרוח את גב הפוליסטרן (קלקר) בטיח גרניט מסביב לקצוות בעובי של 1 ס"מ לפחות וברוחב של 10 ס"מ. מורחים ב-3 נקודות נוספות במרכז הלוח בעובי של 1 ס"מ לפחות ובקוטר של 10 ס"מ.
« מצמידים לקיר ומהדקים.
« למחרת, יש לחזק את הלוחות בעזרת מיתדים מפלסטיק עם ראש בקוטר גדול. בכל פינה של ארבע לוחות, יש ליישם מיתד.
« שכבת הגנה וגמר ע"ג לוחות ONEX:
« יש למרוח שכבה דקה של טיח גרניט בעזרת מרית משוננת (מאלג') על התשתית.
« יש להטביע רשת אינטרגלס 160 גרם בתוך הטיח על כל התשתית בחפיפה של 10 ס"מ בין רשת לרשת.
« יש למרוח שכבה נוספת עד לכיסוי מוחלט של הרשת.

הנחיות כלליות ואזהרות

- אין לערבב מוצר זה עם מוצרים שלא הומלצו על ידינו.
- אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל- 5°C - 35°C וכאשר צפוי גשם ו/או סופת חול בטווח ייבוש של 72 שעות. בתקופת החורף, כשהטמ' נמוכות, זמני הייבוש מתארכים מאוד.
- יישום המוצרים יבוצע בהתאם לתקן ולמפרט הביצוע.
- התערובת מוכנה לשימוש, בתוספת מים בלבד ובהתאם להנחיות הכנת הטיח. אין להוסיף לתערובת המוצר חומרים נוספים, לרבות גבס.
- אין להשתמש בחומר שהחל להתקשות. אין להוסיף

אחריות

המשתמש לקיים תהליכי תכנון כלל המערכת, בדיקה ובקרה בתהליך לשם השגת התוצאה הרצויה. כמו כן, חובה על המשתמש לוודא את התאמת המוצר למוצרים ו/או חומרים אחרים עמם בא המוצר במגע וכן וידוא יישום בהתאם להוראות התקנים, החוקים ודרישות מתכנון הקשורים ליישום המוצר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הנתונים וההמלצות, מבלי למסור כל הודעה מוקדמת, ועל המשתמש במוצר לוודא כי הינו פועל על פי ההמלצות העדכניות ביותר לשימוש במוצר זה.

כל המידע המופיע על גבי האריזה ו/או באתר החברה לעניין מוצר זה הינו בגדר המלצה בלבד על סמך הידע הנצבר במהלך השנים והוא אינו בא להחליף את אחריות המשתמש לשימוש במוצר זה, לרבות ייעוץ או תכנון ספציפי שנדרש לצורך השימוש בו ו/או בדיקות התאמה לצרכים ולמטרות השימוש בו. בכל מקרה ועניין, אחריותה של החברה תהא מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד. התוצאות המתקבלות משימוש במוצר עלולות להשתנות נוכח שיטות יישום של המשתמש במוצר ועל כן חובה על

